GAMME ANTIROUILLES

FERICOLOR
Laque métaux ferreux

- Enrichie en agents antirouille
- Tendu parfait
- Monocouche

Teintes
16 teintes brillantes, la plupart en réf. RAL
2 teintes satinées et un Noir mat ferronnerie.
Teintes miscibles entre elles. Le blanc est teintable.

Aspect du feuil sec
Brillant, satiné ou mat durable.

Pouvoir couvrant
Brosse ou rouleau: 8 à 11 m² au litre pour une plus forte épaisseur appliquée (55 microns) qu'avec une peinture antirouille classique .

Séchage
À 15/20°C et humidité ≤ 70 %.
Hors poussière : 2h30.
Sec au toucher : 5 à 6 h
Recouvrable après 20 h.

Composition
Liant : résine alkyde uréthane.
Pigments : phosphate de zinc modifié, oxydes (selon teintes). Solvant : white-spirit.

Nettoyage du matériel
Diluant universel ou white-spirit éventuellement.

Principales caractéristiques
. Haute protection antirouille jusqu'à 10 ans
. Résistance aux UV, intempéries
. Tendu parfait
. Monocouche
. Formule « thixotropée » facilitant l'application
. Diluant : diluant universel ou white-spirit éventuellement.

COV
Valeur limite UE de ce produit (cat A/i) : 500 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum : 490 g/l de COV.

Conditionnement / Gencod
0,25 L - 0,5 L - 2,5 L

Définition et usages
La laque métaux ferreux de Julien, d'un aspect brillant durable, est une peinture au **tendu parfait, enrichie en agents antirouille, applicable en 1 couche** directement sur fer. Cette laque à base de résine alkyde uréthane forme un **film homogène très garnissant** qui, grâce à ses pigments de haute qualité, **empêche le développement de la rouille**. Sa structure spécifique forme une **couche de protection contre les intempéries, les UV**. Elle garantit une **haute résistance en extérieur jusqu'à 10 ans** : tests UV et brouillard salin réalisés dans des conditions de préparation correcte. Cette laque protège et décore tous les éléments neufs ou anciens en métaux ferreux ou alliages tels que le fer, l'acier, la fonte … Elle ne s'écaille pas et résiste aux chocs.

Préparation des fonds
La durée et la qualité du résultat dépendent de la préparation.
Les surfaces doivent être propres et sèches.
. Fonds neufs : décalaminer, dégraisser et dépoussiérer.
. Fonds oxydés, anciens : éliminer toute trace de rouille et anciennes peintures non adhérentes par grattage, brossage ou décapage. Sur les parties rouillées uniquement, pour une plus grande facilité et efficacité, utiliser le Destructeur de rouille de Julien.

Mode d'emploi
Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant utilisation. L'application est conseillée à la brosse (tirer le film en croisant), mais est également réalisable avec un rouleau laqueur à poils ras.
. Fericolor apporte une longue protection, un aspect décoratif et une grande facilité d'application.
. En extérieur et en intérieur, 1 seule couche suffit. **En extérieur,** pour une protection renforcée et **une tenue jusqu'à 10 ans**, appliquer 2 couches.
. Fericolor adhère bien sur le bois qu'elle protège également.

Janvier 2008 – A8

PEINTURES TECHNIQUES JULIEN
ICI Paints Déco France . Centre d'Affaires Objectif
2, rue Louis Armand . 92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : 01 46 88 32 35 . infoconso@cepjulien.fr
Guide gratuit sur demande

Les indications contenues dans cette notice ont été établies pour votre information et réalisées avec un souci permanent d'objectivité. Elles pourront être modifiées en cas d'évolution technique de ce produit.